

	Neuteerbit AG Salmsach Seestrasse 26 CH-8599 Salmsach	
Leistungserklärung: Elastomuls 50% HCBP4		Nr. 0988-CPR-1550

1. Nummer der Leistungserklärung
CH3-2025-08-08 HCBP4
>>>>
2. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps
HCBP4 kationische PmB-Bitumenemulsion **Handelsname: Elastomuls 50%**
3. Verwendungszweck
vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehener Verwendungszwecke des Bauproduktes
gemäss der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
kationische Bitumenemulsion zur Herstellung von Haftkleber
in der Schweiz gemäß SN 670 205-NA EN 13808
4. Hersteller
Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:

Neuteerbit AG Salmsach
Seestrasse 26
CH-8599 Salmsach
Email: info@neuteerbit.ch
5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäss BauPVO
System 2+
6. Dies ist eine Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von der harmonisierten Norm EN 13808 bzw. SN EN 670205-NA erfasst wird:
Die Zertifizierungsstelle Nr. 0988 für die werkseigene Produktionskontrolle Nr. 0988-CPR-1550 hat die Erstinspektion des Herstellerwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Beurteilung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und das Konformitätszertifikat für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
nicht zutreffend
8. Erklärte Leistung: siehe Seite 2
9. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Salmsach am 21.09.2026
(Ort und Datum der Ausstellung)

Roman Studer, Geschäftsführung
(Name)


(Unterschrift)

Leistungserklärung: Elastomuls 50% HCBP4

Nr. 0988-CPR-1550

10. Erklärte Leistung

Pkt	Prüfung	Einheit	Prüfung nach	SN EN 13808 Klasse	Leistung HCBP4
1	Bitumengehalt (Wassergehalt)	M-%	SN EN 1428	4	48 - 52
2	Bitumengehalt nach Rückgewinnung	% [m/m]	SN EN 1431	4	≥ 48
3	Brechverhalten mit Füller (Brechwert)	keine	SN EN 13075-1	4	110 - 195
4	Brechzeit mit Splitt 2/4 mm	[s]	SN CEN/TS 16346	--	NPD
5	Eindringfähigkeit	min	SN EN 12849	1	> 20
6	Öldestillatgehalt (n.A.)	% [m/m]	SN EN 1431	3	≤ 3.0
7.1	Ausflusszeit bei 40°C Düsenöffnung 2 mm	S	SN EN 12846-1	3	15 - 70
7.2	dynamische Viskosität bei 40°C	mPa · s	SN EN 13302	0	NPD
8	Siebrückstand Maschenweite 0.5mm - im Anlieferungszustand	M-%	SN EN 1429	3	≤ 0.2
9	Siebrückstand Maschenweite 0.5mm - 7 Tage nach der Anlieferung	M-%	SN EN 1429	4	≤ 0.5
10	Siebrückstand Maschenweite 0.16mm - im Anlieferungszustand	M-%	SN EN 1429	3	≤ 0.5
11	Absetzverhalten nach 7 Tagen Lagerung	% [m/m]	SN EN 12847	3	≤ 10
12	Kurzfristiges Haftverhalten Splitt 2/4mm	%	SN CEN/TS 16346	--	NPD
13	Haftverhalten	%	EN 13614	0	NPD
Eigenschaften des rückgewonnenen Bindemittels			SN EN 13074-1		
14	Penetration bei 25°C	0.1mm	SN EN 1426	4	≤ 150
15	Erweichungspunkt R und K	°C	SN EN 1427	6	≥ 43
16	Kohäsion (nur bei modifizierten Bindemitteln) Kraft-Duktilität n.A.	J x cm-2	SN EN 13588	1	NPD
18	Elastische Rückstellung bei 25°C	%	SN EN 13398	0/3	≥ 50
19	Sprödigkeit bei niederen Gebrauchstemperaturen Brechpunkt nach Fraass n.A.	°C	SN EN 12593 (AT) EN 12593	--	NPD

NPD = keine Leistung festgelegt